



LAMAS PVC TRANSPARENTE 2, 3, Y 4 MM

CALIDAD CERTIFICADA

SISTEMA DE GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE

PlasTec

Plásticos de Ingeniería para la Minería y la Industria

LAMAS PVC ESTÁNDAR

El PVC flexible transparente estándar tiene diversos usos, pero se usa más comúnmente como Cortinas de tiras de PVC o Puertas batientes de PVC, actuando como un barrera aislante térmica en portales, permitiendo el libre paso de peatones, carretillas elevadoras o vehículos industriales. También se utiliza en puertas rápidas de alta velocidad como mirilla.

Especialmente en almacenes o fábricas, permite el libre flujo de tráfico sin comprometer el aislamiento ni el sellado.

Aplicaciones comunes: Cortinas de tiras o particiones, Instalaciones de fabricación, Plantas de procesamiento de alimentos, Instalaciones médicas, Supermercados/venta minorista Almacenamiento y distribución.



Transparencia / Claridad



Aislamiento Térmico



Aislamiento acústico



Larga Durabilidad



Resistencia a impactos y arañazos



Respetuoso con el medio ambiente y reciclable

Propiedad	Estandar	Unidades	Valor
Transmisión de Luz	ASTM D 1003	%	85
Dureza Shore A	EN ISO 868	Sh A	80
Resistencia al desgarro	DIN 53515	N/mm	50
Tension de rotura	ASTM D 638 EN ISO 527	N/mm ²	16
Alargamiento de rotura		%	340
Alargamiento tras rotura		%	68
Conductividad térmica	ASTM C 177	W/m.K	0.16
Temperatura de rotura al frío	ISO 8570	°C	-35
Temperatura de uso (min)	EN 1876	°C	-15
Temperatura de uso (máx)		°C	+50
Temperatura de reblandamiento (Vicat)	ENISO 306	°C	50
Capacidad térmica	ISO 11357	kJ/kg.K	1.6
Atenuacion acústica	DIN 52210	dB	>35
Resistencia al fuego	EN 13501- 1:2007	Class	-
UV / filtro IR	EN 1597 & ISO 25980	-	-
Resistencia a rayos UV	ISO 4892	-	Yes
Resistividad Superficial	ASTM D257	.10 ¹⁰ Ω/sq	30
Absorción de agua	EN ISO 62	%	-0.2
Anti insectos	-	-	No
Densidad	ASTM D792	g/cm ³	1.22

- Esta ficha es de carácter meramente informativo, no constituye en ningún caso garantía implícita del producto -